



AKKIT 301

TĚSNÍCÍ FOLIE TEKUTÁ

- rychleschnoucí, doba odvětrání ca 5 min. (první vrstva) ► bezropouštědlová a s velmi nízkým obsahem emisí - EC I Plus ► jednosložková & připravená k okamžitému použití ► obzvláště vhodná pro beztlakově odtékající vodu pod podlahovou krytinou, např. ve sprchových koutech ► aplikovatelná válečkem nebo špachtlí

Vlastnosti produktu

Bezropouštědlová, rychleschnoucí, vodotěsná, jednosložková, trvale elastická, bezešvá a bezespará tekutá těsnicí hmota s velmi nízkým obsahem emisí, připravená k okamžitému použití.

Použití

K bezesparému těsnění v interiéru proti beztlakově odtékající vodě přímo pod keramickým obkladem ve sprchách, sprchových koutech, koupelnách. Odpovídá ČSN EN 14891, splňuje požadavky technických listů ZDB O | AO1 | AO2 v oblasti neregulované stavebním dozorem, jakož i třídě odolnosti proti vlhkosti AI, v oblasti regulovatelné stavebním dozorem podle Seznamu stavebních předpisů A a normy ON B 2207/ONR 22207 WI - W3. Vhodná pro podlahové vytápění.

Údaje o produktu

Forma dodávky: kbelík 4 kg kbelík 8 kg

Skladování:

Skladovatelné v suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu ca 12 měsíců.

Technické údaje

Spotřeba: ca 1,5 kg/m² na mm vrstvy
Pracovní kroky: nános nutný 2krát (ca 1 mm)
Teplota zpracování: > +5°C
Barva: modrá
Doba odvětrání: I. vrstva: ca 5 min.
Obkládání: po ca 3 hod.

Zkoušeno podle

EC I Plus
EN 14891



4004I-A04/01 AKKIT 301 - Těsnicí folie tekutá, platí od: 1.12.2014.

Tento list je založen na rozsáhlých zkušnostech, má v úmyslu podle nejlepšího vědomí poradit, nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztah ani vedlejší povinnost z kupní smlouvy. Kvalitu našich materiálů garantujeme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Uvedeny jsou rovněž omezené informace, které mohou pomoci snížit možná rizika chyb. Přirozené není možné v plné výši zahrnout všechny případné současně a budoucí případy použití a zvláštnosti. Informace, které lze u odborníků považovat za známé, byly vymečány. Uživatel nemůže být zproštěn konzultace při nejasnostech, odzkoušení na vlastní odpovědnost přímo na místě, stejně jako odborného zpracování. Vydáním nového znění tiskopisu ztrácí tento výtisk svou platnost.

Zpracování

Doporučené nářadí: pěnový váleček nebo váleček z jehněčí kůže, hladítko. **Podklad:** Podklad musí být suchý, nezamrzlý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistoty, oleje, mastnot, separačních prostředků a volných částic a musí odpovídat požadavkům aktuálně platných norem. Vhodné na beton, pórobeton, hotové omítky na cementové bázi, sádrové stavební materiály, dřevo, desky z tvrdé pěny, dlažby. Nevhodné pro místa zatížená tlakovou vodou a v exteriéru. **Předúprava:** Citlivé podklady je zapotřebí vhodně upravit. Zkontrolujte podklad na jeho zralost pro pokládku. **Zpracování:** Nanášejte materiál přímo z nádoby pomocí vhodného nářadí ve dvou na sobě nezávislých pracovních krocích v celistvé a rovnoměrné tloušťce vrstvy po celé ploše. Mezi jednotlivými pracovními kroky musí vrstva dostatečně zaschnout. Do styků stěn a podlah zapracujte Akkit 302 – Těsnicí pásku. Po použití omyjte nářadí vodou.

Pro perfektní systém

Produkty AKKIT

Důležitá upozornění

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu! Nepracovávajíte při teplotách pod +5°C. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují! Nepřidávejte žádné cizí materiály!

Bezpečnost práce:

Specifické informace o výrobku týkající se jeho složení, manipulace, čištění, odpovídajících opatření a likvidace najdete v bezpečnostním listu.