AKKIT 201

MASSE D'ÉGALISATION

► pour une épaisseur de 3 à 40 mm ► à enduire pour des nivellements jusqu'à 3 % ► à faible taux d'émissions - EC 1 ► haute flexibilité, compense la contrainte sur le support ► pour l'intérieur et l'extérieur, particulièrement adaptée à la pose à sec, aux salles d'eau et aux garages ► adaptée au chauffage au sol et au poids des fauteuils roulants

Propriétés du produit

Masse d'égalisation à faible taux d'émissions en poudre, plastifiée, préformée, autocoulante, à prise hydraulique

Application

Pour la création de sous-planchers plans pour l'intérieur et l'extérieur avec une épaisseur de 3 à 40 mm avant la pose de carrelage, en particulier pour les compensations d'irrégularités extrêmes et pour la compensation du niveau sur une grande surface pour des nivellements jusqu'à 3 %. Adaptée au chauffage au sol et au poids des fauteuils roulants.

Données du produit

Forme de la livraison : Sac en papier de 25 kg, 48 sacs (1 200 kg) par palette
Stockage : Au sec sur caillebotis en bois. Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert : env. 8 mois.

Données techniques

Consommation :	env. 1,6 kg/m² selon l'épaisseur de la couche en mm
Consommation d'eau :	stable env. 0,16 l/kg (= 4,0 l/sac de 25 kg)
Consommation d'eau :	fluide env. 0,20 l/kg (= 5,0 l/sac de 25 kg)
max. Épaisseur de la couche :	env. 40 mm
Durée de traitement :	env. 30 min.
Accessibilité :	env. 3 heures, selon l'épaisseur de la couche
Prête à recevoir un matériau :	env. 24 heures, selon l'épaisseur de la couche

Testée selon

EC 1
EN 13813

Traitement

Outillage conseillé : agitateur électrique à vitesse de rotation réduite, récipient de mélange adapté, taloche, truelle à lisser, spatule, racle. Substrat : Le substrat doit être sec, solide, portant, stable, à l'abri du gel et sans poussière, dépôts, huile, graisse, produits de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux normes en vigueur. Adapté sur toutes les surfaces minérales habituelles et sur les sols en bois. Ne convient pas aux supports non absorbants tels que le plastique ou le métal. Prétraitement : Apprêter les supports absorbants : Akkit 102 - Primaire Tiefengrund. Apprêter les supports non absorbants : Akkit 101 - Primaire Haftgrund Mélange : Mélanger de manière homogène et sans grumeaux dans un récipient propre en délayant lentement à l'aide de l'agitateur (durée du mélange : env. 3 minutes). Mélange : Rapport de mélange : env. 5,0 litres d'eau fluide (correspond à env. 0,20 l/kg) ; env. 4,0 litres d'eau stable (correspond à env. 0,16 l/kg) pour 25 kg de masse d'égalisation Akkit 201.Traitement : Verser l'apprêt frais si possible en une seule étape jusqu'à obtenir l'épaisseur de couche souhaitée (max. 40 mm) sur le substrat et répartir de façon régulière. En cas d'application multicouches, la couche suivante doit être appliquée dès que la première couche le permet. En cas d'intervalle plus long, la surface doit à nouveau être apprêtée. La masse d'égalisation Akkit 201 peut être pompée et travaillée à la racle. Température de traitement optimale : 15 à 22 °C Traitement ultérieur : Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter le séchage trop rapide de la masse d'égalisation fraîche Akkit 201.

Pour un système parfait

Les produits AKKIT

Remarques importantes

Respecter les normes, les directives et les notices concernant le substrat ! Ne pas traiter avec des températures inférieures à +5 °C. Retarder une humidité élevée de l'air et des températures faibles : des températures élevées accélèrent la prise et le durcissement ! N'ajouter aucun matériau étranger !

Protection de travail :

Les informations spécifiques au produit quant à la composition, au maniement, au nettoyage, aux mesures correspondantes et à l'élimination doivent être extraites de la fiche de données de sécurité.

34005-A03/01 AKKIT 201 - Masse d'égalisation, valable à partir du : 1.10.2013.

Cette notice est basée sur de nombreuses expériences, a été conférée selon les meilleures connaissances, ne possède aucun caractère juridique et ne justifie ni un rapport juridique contractuel, ni une obligation accessoire issue du contrat de vente. Nous garantissons la qualité de nos matériaux dans le cadre des conditions de vente et de livraison. Afin de nous permettre d'éviter le risque d'erreur, des informations limitatives sont également invoquées. Naturellement, toutes les situations d'application possibles aujourd'hui et à l'avenir et toutes les particularités ne peuvent pas être complètement abordées. Les données qu'il est possible de supposer comme étant connues des spécialistes ont été mises à l'écart. L'utilisateur ne peut pas être dispensé de poser des questions en cas d'imprécisions, d'essayer le produit sur place à sa propre responsabilité ni de procéder à un traitement professionnel. L'imprimé perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle version de ce dernier.

AkKit
Einfach. Flexibel. Beständig.