

AKKIT 401

POEDERTEGELLIJM

► conform CI T, grijs ► voor binnen & buiten ► voor muur & vloer ► voor keramische wand en vloertegels, porcellenato en mozaiek ► zeer goed verwerkbaar ► corrigeertijd ca 10 min.

Producteigenschappen

Poedervormige, water- en vorstbestendige, veredelde, hydraulisch afbindende dunbedmortel.

Toepassingsgebied

Voor het plaatsen van keramische wand en vloertegels, porcellenato en mozaiek binnen en buiten.

Productgegevens

Leveringsvorm: 25 kg papieren zak (48 zakken = 1.200 kg per pallet)

Bewaring: Droog opgeslagen in ongeopende originele verpakking op een houten pallet ± 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|-----|-----------------------|
| Hoeveelheid aanmaakwater: | ± 0,32 l / kg | | | |
| Rusttijd: | geen | | | |
| Levensduur van het mengsel: | ± 3 uur | | | |
| Opentijd: | ± 20 min. | | | |
| Max. laagdikte: | 5 mm | | | |
| Verwerkingstemperatuur: | +5 tot +25°C | | | |
| Begaanbaar: | na ± 24 uur | | | |
| Opvoegen: | na ± 24 uur | | | |
| Volledig belastbaar: | na ± 3 dagen | | | |
| Verbruik na vertanding: | | | | |
| Vertanding | 3 | 6 | 8 | 10 mm |
| ± verbruik: | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,6 kg/m ² |



41017-A02/01 AKKIT 401 - dunbedkleefmortel, geldig vanaf: 1.10.2013.

Dit informatieblad is gebaseerd op onze uitgebreide ervaring en is als juridisch niet-bindend advies bedoeld. Het brengt geen rechtsverplichting of nevenverplichtingen uit hoofde van het koopcontract tot stand. Wij waarborgen de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Om het foutenrisico te helpen reduceren wordt ook beperkende informatie opgegeven. Logischerwijze kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingsgebieden en bijzonderheden volledig opgesomd worden. Informatie waarvan mag worden uitgegaan dat die elke vakman bekend is, wordt niet vermeld. De gebruiker is verplicht zich bij onduidelijkheden te informeren, het product onder eigen verantwoordelijkheid ter plaatse te testen en het product vakkundig te verwerken. Met elke nieuwe versie van het informatieblad wordt de vorige versie ongeldig.

Getest volgens

CI T

Verwerking

Aanbevolen gereedschap: langzaam lopende elektrische menger, geschikt mengvat, troffel, spons. De lijmkam moet op het te plaatsen materiaal afgestemd worden. **Ondergrond:** de ondergrond moet aan de actueel geldende normen beantwoorden en droog, vorstvrij, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, oplosmiddelen en andere losse delen. Op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden zoals beton, pleisterwerk, dekvloeren, metselwerk, gipskartonplaten, gipswandbouwplaten en glad ontkist opgeschuurd beton. **Mengen:** in een schone bouwemmer door roeren homogeen en klontervrij mengen met langzaam draaiende menger (mengtijd ten minste 3 minuten). **Verwerking:** kleefmortel de poedertegellijm in twee fases op de ondergrond aanbrengen. In een eerste fase wordt een dunne contactlaag aangebracht. Hierna wordt in een tweede fase op de nog natte laag de kleefmortel uitgestreken met een gepaste lijmkam onder een hoek van 45-60°. Het te verlijmen materiaal in het verse mortelbed drukken en eventuele mortelresten met een natte spons verwijderen. Bij onbekende steensoorten wordt een test aanbevolen. **Nabehandeling:** na het betegelen het oppervlak ± 24 uur tegen mechanische belasting (begaan) beschermen.

Een perfect systeem

een compleet assortiment AKKIT tegeltechniek producten

Belangrijke aanwijzingen

Houd rekening met de normen, richtlijnen en informatiebladen m.b.t. ondergrond. Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze processen. Geen andere producten toevoegen.

Veiligheid en gezondheid:

Productspecifieke informatie over samenstelling, omgang, reiniging, veiligheidsmaatregelen en afvoer vindt u op het veiligheidsinformatieblad.