

AKKIT 502 Premium

FLEX-VOEGMORTEL

- ▶ hoge flexibiliteit ▶ afparelend effect ▶ voor binnen & buiten ▶ voor muren en vloeren ▶ voor keramische tegels, platen, mozaïek en steengoed ▶ geschikt op vloerverwarming ▶ voegbreedte van 2 - 10 mm ▶ CG 2 WA ▶ erg lage emissies - EC 1 Plus R

Producteigenschappen

Poedervormige, levensmiddellechte, water- en vorstvaste, hydraulisch bindende Flex-voegmortel.

Toepassing

Voor het voegen van keramische tegels en platen, mozaïek en steengoed met voegbreedte van 2 - 10 mm voor muren en vloeren, zowel binnen als buiten en met vloerverwarming.

Producteigenschappen

- Verpakking:** 13 kg papieren zak
5 kg kartonnen doos
- Bewaring:** droog op houten rooster, in ongeopende originele verpakking ca. 18 maanden.

Technische gegevens

Verbruik:	bij voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 8 mm
Tegels 30 x 30 cm:	ca. 0,4 kg/m ²
Tegels 20 x 20 cm:	ca. 0,6 kg/m ²
Vereiste waterhoeveelheid:	ca. 0,26 l/kg
Rusttijd:	ca. 3 minuten
Verwerkingstijd:	ca. 60 minuten
Begaanbaar:	na ca. 12 uur
Scheurvrije voegbreedte:	2 - 10 mm

Getest volgens

EC 1 Plus R
CG 2 WA



42000-A04/01 AKKIT 502 Premium - Flex-voegmateriaal, geldig vanaf: 01.11.2017

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Om het risico op fouten te beperken, wordt ook beknopte informatie gegeven. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. Gegevens waarvan men kan aannemen dat vakmannen hiermee vertrouwd zijn, werden weggelaten. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen bij onduidelijkheden, om ter plaatse op eigen verantwoordelijkheid te testen en voor een deskundige verwerking. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche zijn geldigheid.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap: langzaam lopende, elektrische roerder, geschikt mengvat, troffel, spie, rubberen spatel, voegspons, emmer water. Gereedschap meteen na gebruik met water reinigen.

Ondergrond: de zetmortel van de tegels moet droog genoeg zijn. De voegkanten moeten droog zijn, evenals vrij van stof en stoffen die de hechting verminderen. Voor het aanbrengen van de voegmortel moeten eventuele resten van tegellijm uit de voegen verwijderd worden.

Mengen: in een schoon mengvat door inroeren met een langzaam lopend roerwerk homogeen en klontervrij mengen. Na ca. 3 minuten rusttijd nogmaals kort mengen.

Verwerking: met spie of rubberen spatel diagonaal op de voegrichting bestrijken. Na het eerste drogen met schoon water en een zachte spons reinigen. Ervoor zorgen dat de voegen volledig gevuld zijn. Als de voegen volledig droog zijn, de resterende cementlaag met schoon water verwijderen. Na het voegen ca. 12 uur niet mechanisch belasten (niet begaan). Gereedschap meteen na gebruik grondig met water reinigen.

Voor een perfect systeem

AKKIT-producten

Belangrijke richtlijnen

Rekening houden met normen, richtlijnen en fiches inzake de ondergrond! Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C. Hoge luchtvochtigheid en lagere temperaturen vertragen, hogere temperaturen versnellen de binding en doorharding. Geen andere materialen toevoegen!

Veiligheid

Productspecifieke informatie over samenstelling, omgang, reiniging, gepaste maatregelen en afvalverwijdering staan in de veiligheidsfiche.