

AKKIT 40I

ADEZIV DE GRESIE

- corespunde CI T, gri ► pentru interior & exterior ► pentru pereți & pardoseli ► pentru faianță și gresie ceramică, mozaic, plăci din piatră naturală și plăci Klinker ► se poate prelucra foarte bine ► durată de corectare până la cca. 10 min.

Caracteristici produs

Mortar pentru strat subțire, pulverulent, rezistent la apă și îngheț, hidraulic.

Utilizare

Pentru lipirea de faianță și gresie ceramică, mozaic, piatră, plăci din piatră naturală și plăci Klinker pentru interior și exterior.

Date produs

Livrare: 25 kg sac de hârtie (48 saci = 1.200kg pe palet)

Depozitare: la un loc uscat pe un grătar de lemn, în ambalajul original se poate păstra cca. 12 luni.

Indicații tehnice

Necesar de apă:	cca. 0,32 l / kg			
Temp de maturare:	0			
Temp de punere în operă:	cca. 3 ore			
Temp de prelucrare:	cca. 20 min			
max. Grosime strat:	5 mm			
Temp. de prelucrare:	+5 până la +25°C			
Poate fi călcat:	după cca. 24 ore			
Poate fi rostuit:	după cca. 24 ore			
Poate fi solicitat în totalitate:	după cca. 3 zile			
Consum după profil:				
Profil	3	6	8	10 mm
cca. Consum:	1,5	2,0	2,8	3,6 kg/m ²



Verificat conform

CI T

Prelucrare

Unealta recomandată: Malaxor electric, de joasă turație, vas de amestec corespunzător, mistrie de zidar, burete. Adaptați pieptenele la materialul de aplicat corespunzător. **Pardoseală:** Pardoseala trebuie să fie uscată, dezghețată, solidă, să suporte sarcina, stabilă, fără praf, mizerie, ulei, vaselină, agenți de separare și componente libere și să corespundă normelor actuale în vigoare. Pe toate pardoselile obișnuite, precum beton, tencuială, șapă, perete de cărămidă, plăci din gipscarton, plăci perete din gips, precum și beton finisat din cofraj. **Amestecare:** Într-un vas curat, prin adăugarea într-un malaxor de joasă turație, până atinge o consistență omogenă și fără cocoloașe. (durată de amestec min. 3 minute). **Prelucrare:** Mortarul se aplică în 2 etape pe pardoseală. În etapa 1 de lucru se aplică un strat subțire de contact, pe stratul încă ud se aplică în etapa 2 de lucru cel de-al doilea cu ajutorul unui pieptene și se realizează un profil cu un unghi de 45-60°. Piese ce trebuie lipite se fixează pe mortarul proaspăt și eventualele resturi de mortar se îndepărtează cu un burete ud. În cazul unor tipuri necunoscute de piatră se recomandă o lipire de probă. **Prelucrare ulterioară:** După montare, protejați cca. 24 de ore împotriva sarcinilor mecanice (mers).

Pentru un sistem perfect

Produse AKKIT

Indicații importante

Respectați normele, directivele și specificațiile tehnice cu privire la pardoseală! Nu prelucrați la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului și temperaturi scăzute întârzie întărirea și solidificarea, iar temperaturile ridicate le accelerează! Nu adăugați materiale străine!

Protecția muncii:

Informațiile specifice produsului cu privire la compoziție, prelucrare, curățare, măsurile corespunzătoare și înlăturare se regăsesc în fișa cu date de siguranță.

41017-A03/01 AKKIT 40I - Adeziv de gresie, valabil începând din: 1.10.2013.

Această fișă tehnică se bazează pe o experiență complexă și intenționează să ofere consultanță, ea nu are obligativitate juridică și nu motivează un raport juridic contractual și nici o obligație secundară rezultată din contractul de cumpărare. Garantăm pentru calitatea materialelor noastre în cadrul condițiilor de vânzare și livrare. Pentru a ajuta la reducerea riscurilor de greșeli se menționează de asemenea informații limitative. În mod natural nu pot fi menționate toate cazurile posibile actuale și viitoare de utilizare și cazurile deosebite. S-a renunțat la prezentarea indicațiilor, care se presupun a fi cunoscute de specialiști. Utilizatorul nu poate fi exonerat de obligația unei contactări în caz de neclarități, a unei încercări pe proprie răspundere la fața locului și a unei prelucrări profesionale. Odată cu publicarea unei ediții noi a acestei fișe, prezenta fișă își pierde valabilitatea.