

AKKIT IOI

HÄFTGRUND

► För icke sugande underlag ► Snabb torkning - ca 60 min ► Lösningsmedelsfri och emissionsfattig - EC I ► Enkomponents och bruksfärdig ► För inom- och utomhusbruk

Produktegenskaper

Emissionsfattig, lösningsmedelsfri, enkomponents, fyllig, bruksfärdig grundning på dispersionsbas, som torkar fort och ger en yta med god vidhäftning.

Användning

För grundning av svagt sugande och särskilt icke sugande underlag för vägg- och golvtyper inom- och utomhus. Mycket lämpat före arbeten med Akkit-systemprodukter före platsättning och särskilt för renoveringsområdet kakel på kakel.

Produktdata

Leveransform: 2,5 l

Lagring:

Torr och frostfritt, kan lagras ca 12 månader i obruten originalförpackning.

Tekniska data

Förbrukning: 75 - 125 ml/m² beroende på ytans beskaffenhet

Underlagstemperatur: > +5 °C

Färg: gul

Klar för läggning: ca 60 min (icke sugande)

Bearbetningstemperatur: > +5 °C till +25 °C

Provad enligt

EC I

Bearbetning

Rekommenderat verktyg: Målarborste, skumgummiroller, pensel.

Underlag: Underlaget måste vara torrt, frostfritt, fast, bärkraftigt, formstabil och fritt från damm, smuts, olja, fett, lösningsmedel och lösa delar och uppfylla gällande standarder. På gamla glaserade kakel och plattor, klinker, terrazzo, konststenar, formslät slipad betong, på fastsittande lim- och spackelrester, spånplattor V 100, anhydrit- (utspat med vatten 1:1, förlängd torktid ca 12 h), cement- och gjutasfaltmassa.

Ej lämpligt: på metall och plast.

Förbehandling: Rengör, dammsug, sopa underlagen och kontrollera om de är klara för läggning.

Bearbetning: Påförs jämnt på det rengjorda underlaget.

Undvik pölbildning. På starkt sugande cementunderlag kan Akkit IOI Häftgrund spädas med vatten upp till 1:1. Kan efterbehandlas när lagret är torrt och klibbfritt. Ta bort smuts omedelbart och rengör verktygen med vatten efter användningen.

För ett perfekt system

AKKIT-produkter

Viktigt

Följ standarder, direktiv och datablad vad gäller underlagen! Får ej bearbetas vid temperaturer under +5 °C. Hög luftfuktighet och lägre temperaturer fördröjer stelningen och härdningen, högre temperaturer påskyndar stelningen och härdningen! Tillsätt inga främmande material!

Arbetskydd:

Produktspecifik information om sammansättning, hantering, rengöring, motsvarande åtgärder och avfallshantering finns i säkerhetsdatabladet.



60010-A02/01 AKKIT IOI - Häftgrund, giltig från: 1.10.2013.

Detta datablad baserar på stora erfarenheter, informerar efter bästa förmåga, är inte rättsligt bindande och utgör varken en grund för ett avtalat rättsförhållande eller en biförpliktelse i köpeavtalet. Vi garanterar för kvaliteten på våra material inom ramen för våra försäljnings- och leveransvillkor. För att bidra till att minska risken för fel anføres också begränsande information. Av naturliga skäl kan inte alla olika nuvarande och framtida användningsområden och särskilda egenskaper behandlas fullständigt. Vi har avstått från att lämna information om sådant som man kan förutsätta vara känt bland fackmän. Användaren kan inte befrias från sitt ansvar att kontakta oss vid oklarheter, att själv ansvara för test på plats och att utföra en fackmässig bearbetning. Med utgivning av en ny version av publikationen upphör denna att gälla.

AkKit
Einfach. Flexibel. Beständig.