

AKKIT 502 Premium

FLEXFOGMASSA

- hög flexibilitet ► Abperleffekt ► för inomhus- och utomhusbruk ► för väggar & golv ► för keramiskt kakel, plattor, mosaik samt porslin ► lämpligt för golvvärme
- fogbreddar från 2-10 mm ► CG 2 WA ► mycket låga emissioner - EC 1 Plus R

Produktegenskaper

Pulverformigt, livsmedelsklassat, vatten- och frostbeständigt, hydrauliskt bindande flexfogmassa.

Tillämpning

För fogning av keramiskt kakel och plattor, mosaik och porslin för fogbredder på 2-10 mm i väggar och golv såväl inomhus som utomhus och vid golvvärme.

Produktdata

Leveransform: 13 kg pappersäck

5 kg kartong

Lagring: Torrt på trågaller i obruten originalförpackning ca 18 månader.

Teknisk information

Förbrukning:	vid 5 mm fogbredd, 8 mm fogdjup
Kakel 30x30 cm:	ca. 0,4 kg/m ²
Kakel 20x20 cm:	ca. 0,6 kg/m ²
Wasseraförbrukning:	ca. 0,26 l/kg
Vilotid:	ca. 3 minuter
Brukstid:	ca. 60 minuter
Gångbar:	efter ca. 12 timmar
sprickfri fogbredd:	2 - 10 mm

Testad enligt

EC 1 Plus R
CG 2 WA



42000-A04/01 AKKIT 502 Premium - flexfogmaterial, giltigt fr.o.m: 01/11/2017

Denna bipacksedel är baserad på lång erfarenhet och syftar till att ge bästa möjliga rådgivning. Den är inte rättsligt bindande och upprättar inte heller ett avtalsförhållande eller några andra skyldigheter än dem som framgår av försäljningskontraktet. Kvaliteten på våra material garanterar vi inom ramen för våra försäljnings- och leveransvillkor. För att minska risken för fel finns även information om begränsningar. Naturligtvis kan inte alla möjliga nuvarande och framtida tillämpningar och särdrag omfattas utan undantag. Information som en yrkesperson inom området kan förväntas känna till har utelämnats. I händelse av tvivel kan användaren inte befrias från förpliktelsen att på eget ansvar utföra test på plats samt professionell bedömning. När en ny version av dokumentationen ges ut förklarar denna version sin giltighet.

Bearbetning

Rekommenderade verktyg: Långsamtgående elektrisk blandare, lämpligt blandningskärl, murslev, fogplatta, gummispattel, fogsvamp, vattenhink. Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

Underlag: Murbruket på plattorna måste vara tillräckligt torrt. Fogkanterna måste vara torra och fria från damm- och vidhäftningsreducerande ämnen. Innan fogmassan läggs på måste eventuella bindemedelsrester avlägsnas från fogen.

Blandning: Blanda homogent och klumpfritt i ett rent blandningskärl genom att röra med en långsamtgående blandare. Blanda kort en gång till efter ca. 3 minuters vilotid.

Applicering: Applicera med en fogplatta eller gummispattel diagonalt i fogriktningen.

Rengör med rent vatten och en mjuk svamp efter den första torkningen. Se till att fogarna är helt fyllda. Torka av resterande cementfilm med rent vatten efter torkning. Skydda för mekanisk belastning (gå inte på ytan) under ca. 12 timmar efter applicering. Rengör verktygen noggrant med vatten omedelbart efter användning.

För ett perfekt system

AKKIT Produkter

Viktig information

Observera normer, riktlinjer och datablad som gäller underlaget! Använd inte vid temperaturer under +5°C. Hög luftfuktighet och låga temperaturer fördröjer, höga temperaturer accelererar fastsättning och härdning! Inga främmande material får tillsättas!

Arbetskydd:

Produktspecifik information om sammansättning, hantering, rengöring, lämpliga åtgärder och bortscaffande finns i säkerhetsdatabladet.