

AKKIT IOI HAFTGRUND (ASTAR)

► Emici olmayan zeminler için ► Çabuk kurur - yakl. 60 dak. ► Solvent içermez ve düşük emisyonludur - EC I ► Tek bileşenlidir & kullanıma hazırdır ► İç & Dış mekânlar için

Ürün özellikleri

Düşük emisyonlu, solvent içermeyen, tek bileşenli, dolu, kullanıma hazır dispersiyon esaslı ve çabuk kuruduktan sonra kullanışlı yüzeyler sunan astar.

Uygulama

İç ve dış mekânlarda duvar ve zeminler için hafif emici ve özel olarak emici olmayan alt zeminlerin hazırlanmasında. Fayans döşemeye başlamadan önce Akkit sistem ürünleri ile çalışmaya başlamadan önce ve özel olarak fayans üzerine fayans tadilat işlemlerinde son derece uygundur.

Ürün bilgileri

Teslimat şekli: 2,5 l

Depolama:

Kuru ve donma tehlikesi olmayan bir yerde açılmamış orijinal kutusunda yakl. 12 ay depolanabilir.

Teknik bilgiler

Tüketim: 75 - 125 ml/m², pürüzlülük derecesine göre

Zemin ısısı: >+5°C

Renk: sarı

Döşemeye hazır olma: yakl. 60 dak. (emmeyerek)

İşleme ısısı: > + 5°C ile + 25°C arası

Test temeli:

EC I

İşlem

Tavsiye edilen alet: Boyacı fırçası, köpük rulo, fırça.

Zemin: Zemin, kuru, donmamış, sabit, taşıma kapasitesine sahip, kalıcı ebatta ve tozdan, kirden, yağdan, gresten, ayırıcı maddelerden ve boşta duran parçalardan arındırılmış ve yürürlükteki normlara uygun olmalıdır. Eski camsi kaplamalı fayanslar ve plakalar, sert tuğla, dökme mozaik, suni taş, üstün kalite yüzeyli kısmi taşlanmış beton, tam yapışmış zamk ve dolgu macunu kalıntıları, sunta V 100, anhidrit (1:1 suyla seyreltilmiş, yakl. 12 saatlik daha uzun kuruma süresi), çimento ve mastik asfalt mastarı üzerine.

Şuralarda uygun değildir: Metal ve plastik üzerine.

Ön muamele: Zeminleri temizleyin, süpürgeyle alın, süpürün ve döşemeye hazır olup olmadığını kontrol edin.

İşlem: Temizlenmiş zemine eşit biçimde yayın.

Göllenmelerden kaçının. Aşırı emici, çimentolu zeminlerde Akkit IOI Haftgrund (Astar) 1:1 oranında suyla seyreltilir. Ancak tabaka yapışmaz halde kurduğunda tekrar işlem yapılabilir. Henüz yeniyken kirleri temizleyin ve aletleri kullandıktan sonra suyla yıkayın.

Mükemmel bir sistem için

AKKIT Ürünleri

Önemli açıklamalar

Zeminle ilgili normları, yönetmelikleri ve broşürleri dikkate alın! +5°C altındaki ısılarda işlem yapmayın. Hava neminin fazla olması ve düşük ısı yapışma ve sertleşmeyi geciktirirken, yüksek ısı bunu hızlandırır! Yabancı malzeme karıştırmayın!

İş güvenliği:

Bileşimi, nasıl kullanılacağı, temizliği, alınacak önlemler ve imha gibi ürüne özel bilgiler için emniyet esasları formuna bakılmalıdır.



60010-AD2/01 AKKIT IOI - Haftgrund (Astar), geçerlilik tarihi: 1.10.2013.

İşbu broşür, kapsamlı tecrübeler dayanmaktadır. mevcut bilgiler dahilinde danışmanlık eder, hukuki bağlayıcılığı yoktur ve ne bir sözleşmeye dayalı hukuki ilişkiyi ne de satın alma sözleşmesinden doğan bir yan yükümlülüğü içerir. Malzemelerimizin kalitesine satış ve teslimat şartlarımız çerçevesinde garanti vermekteyiz. Hata riskini azaltmaya yardımcı olmak açısından sınırlı bilgiler de yer almaktadır. Doğal olarak, mevcut ve gelecekteki tüm muhtemel uygulama türleri ile özellikler eksiksiz yer alamamaktadır. Uzmanlar tarafından bilineceğinden yola çıkılan bilgiler verilmemiştir. Kullanıcı, herhangi bir hususta tereddüde düşme durumunda görüş sorma, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yerinde deneme ve zamanca işlem yapma yükümlülüğünden muaf tutulamaz. Broşürün yeni baskısının yayımlanmasıyla bu broşür geçerliliğini kaybeder.

AkKit
Einfach. Flexibel. Beständig.