

AKKIT 40I

FLIESENKLEBER (FAYANS YAPIŞTIRICI)

► C1 T'e denk düşer, gri ► İç & Dış mekânlar için ► Duvar & Yer için ► Seramik duvar ve yer fayansları, mozaik, parçalı fayans ve tuğla plakalar için ► Çok iyi işlenebilir ► Düzeltme süresi yakl. 10 dak.

Ürün özellikleri

Tozumsu, suya ve donmaya dayanıklı, modifiye, hidrolik yapışan ince harç.

Uygulama

İç ve dış mekânlara seramik duvar ve yer fayansları, mozaik, sert çini, parçalı fayans ve tuğla plaka döşemek için.

Ürün bilgileri

Teslimat şekli: 25 kg'lık kâğıt torba (48 Torba = 1.200 kg beher palet)

Depolama: Kuru bir yerde, tahta raf üzerinde açılmamış orijinal kutusunda yakl. 12 ay.

Teknik bilgiler

Su ihtiyacı:	yakl. 0,32 l / kg			
Bekleme süresi:	yok			
Uygulama süresi:	yakl. 3 saat			
Kuruma süresi:	yakl. 20 dak.			
Maks. tabaka kalınlığı:	5 mm			
İşlem ısısı:	+5 ile +25°C arasında			
Üstüne basılabilirlik:	yakl. 24 saat sonra			
Derzleme:	yakl. 24 saat sonra			
Tam zorlanma:	yakl. 3 gün sonra			
Dışe göre tüketim:				
Dış	3	6	8	10 mm
yakl. Tüketim:	1,5	2,0	2,8	3,6 kg/m ²

Test temeli:

C1 T

İşlem

Tavsiye edilen alet: Yavaş çalışan elektrikli karıştırıcı, uygun bir karıştırma kabı, duvarcı malası, sünger. Taraklı mala döşenecek malzemeye uygun olmalıdır.**Zemin:** Zemin, kuru, donmamış, sabit, taşıma kapasitesine sahip, kalıcı ebatta ve tozdan, kirden, yağdan, greden, ayırıcı maddelerden ve boşta duran parçalardan arındırılmış ve yürürlükteki normlara uygun olmalıdır. Tüm standart zeminler üzerine, örn. beton, sıva, döşeme, duvar, alçıpan, alçı levhalar ve üstün kalite yüzeyli kısmi taşlanmış beton. **Karıştırma:** Yavaş çalışan elektrikli karıştırıcı ile temiz bir kaptaki karıştırma suretiyle homojen ve topaksız şekilde karıştırın (karıştırma süresi en az 3 dakika). **İşlem:** Harcı 2 aşamada zemine sürün. 1. aşamada ince bir temas tabakası açılır, henüz ıslak olan kat üzerine 2. aşamada uygun dişle 45 - 60° açıda yapıştırıcı yatağı taraklanır. Döşenecek malzeme yeni açılmış harç yatağına sürülür ve varsa harç kalıntıları ıslak bir süngerle temizlenir. Bilinmeyen taş türlerinde deneme şeklinde yapıştırma yapılması tavsiye edilir. **Müteâkip muamele:** Döşemeden sonra yakl. 24 saat mekanik zorlanmadan (üstüne basma) koruyun.

Mükemmel bir sistem için

AKKIT Ürünleri

Önemli açıklamalar

Zeminle ilgili normları, yönetmelikleri ve broşürleri dikkate alın! +5°C altındaki ıslalarda işlem yapmayın. Hava neminin fazla olması ve düşük ısı yapışma ve sertleşmeyi geciktirirken, yüksek ısı bunu hızlandırır! Yabancı malzeme karıştırmayın!

İş güvenliği:

Bileşimi, nasıl kullanılacağı, temizliği, alınacak önlemler ve imha gibi ürüne özel bilgiler için emniyet esasları formuna bakılmaktadır.



41017-A02/01 AKKIT 40I - Fliesenkleber (Fayans yapıştırıcı), geçerlilik tarihi: 1.10.2013.

İşbu broşür, kapsamlı tecrübelerle dayanmaktadır, mevcut bilgiler dahilinde danışmanlık eder, hukuki bağlayıcılığı yoktur ve ne bir sözleşmeye dayalı hukuki ilişkiyi ne de satın alma sözleşmesinden doğan bir yan yükümlülüğü içerir. Malzemelerimizin kalitesine satış ve teslimat şartlarımız çerçevesinde garanti vermekteyiz. Hata riskini azaltmaya yardımcı olmak açısından sınırlı bilgiler de yer almaktadır. Doğal olarak, mevcut ve gelecekteki tüm muhtemel uygulama türleri ile özellikler eksiksiz yer alamamaktadır. Uzmanlar tarafından bilineceğinden yola çıkılan bilgiler verilmemiştir. Kullanıcı, herhangi bir hususta tereddüte düşme durumunda görüş sorma, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere deneme ve zamanca işlem yapma yükümlülüğünden muaf tutulamaz. Broşürün yeni baskısının yayımlanmasıyla bu broşür geçerliliğini kaybeder.

AkKit
Einfach. Flexibel. Beständig.