

# AKKIT 502 Premium

## FLEX FUGA HARCİ

► Yüksek esneklik ► Parlama etkisi ► İç ve dış bölgeler için ► Duvar ve zeminler için ► Seramik fayanslar, plakalar, mozaik ve porselen eşyalar için ► Zemin ısıtıcıları üzerinde uygundur mm fuga genişliği ► CG 2 WA ► Çok düşük emisyonlu - EC 1 Plus R 10 - 2 ►

### Ürün özellikleri

Toz şeklinde, gıda maddesi uyumlu, su ve dona karşı dayanıklı, hidrolik olarak çözülen Flex fuga harcı

### Uygulama

Seramik fayans, plaka, mozaik ve seramik eşyaların duvar ve zemin bölgesindeki 2 - 10 mm'lik fuga genişliğinde iç ve dış bölgeye ve zemin ısıtıcısında derz doldurma işlemi içindir.

### Ürün verileri

Teslimat şekli: 13 kg kağıt torba  
5 kg karton

Depolama: Kuru bir şekilde ahşap ızgara üzerinde, açılmamış orijinal ambalaj ile  
yakl. 18 ay.

### Teknik bilgiler

Tüketim:	5 mm fuga genişliği, 8 mm fuga derinliğinde
30x30 cm fayanslar:	Yakl. 0,4 kg/m <sup>2</sup>
20x20 cm fayanslar:	Yakl. 0,6 kg/m <sup>2</sup>
Su tüketimi:	Yakl. 0,26 l/kg
Dinlenme süresi:	Yakl. 3 dakika
Damlama süresi:	Yakl. 60 dakika
Üzerinde yürüme:	Yakl. 12 saat sonra
Çatlaksız fuga genişliği:	2 - 10 mm

### Uyarınca kontrol edilmiştir

EC 1 Plus R  
CG 2 WA



42000-A04/01 AKKIT 502 Premium - Flex fuga malzemesi, şu tarihten sonra geçerlidir: 01.11.2017

Bu broşür kapsamlı tecrübelerle dayanmaktadır, en iyi bilgi uyarınca bilgi vermek ister, yasal olarak bağlayıcı değildir ve ne sözleşme ile ilgili yasal ilişki ne de satın alma sözleşmesinden yan bir ilişki gerektirmez. Materyallerimizden elde edilen ürünler için satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde garanti veriyoruz. Hata riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için sınırlayıcı bilgiler de belirtilir. Doğal olarak geçmiş ve gelecek tüm uygulama durumları ve özellikler içerikte yer alamaz. Uzmanların bilmesi gerektiği bilgilere yer vermedik. Kullanıcı belirsizlik durumundaki sorulardan, yerinde sorumluluğundaki denemeden ve uzman uygulamasından muaf tutulamaz. Baskının yeni sürümüne yayımlandığında bu sürüm geçerliliğini yitirir.

### Uygulama

**Önerilen iş aleti:** Yavaş çalışan elektrikli karıştırıcı, uygun karıştırma kabı, mala, fuga tahtası, lastik spatula, fuga süngeri, su kovası. İş aletini .kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin  
**Zemin:** Fayansların döşeme harcı yeterince kurumuş olmalıdır. Fuga kenarları kuru, tozsuz ve yapışmayı azaltan maddelerden uzak olmalıdır. Fuga harcı yerleştirilmeden önce her tür yapıştırma harcı kalıntısı fugadan .çıkartılmalıdır  
**Karıştırma:** Temiz bir karıştırma kabında yavaş dönen karıştırıcıyla homojen olana kadar ve topaklanmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Yakl. 3 .dakikalık dinlenme süresinden sonra tekrar kısaca karıştırın  
**Uygulama:** Fuga tahtası ya da lastik spatula ile fuga yönüne diyagonal olarak sürün. İlk kuruma sonrasında temiz su ve yumuşak sünger ile temizleyin. Fugaların aynı hizada doldurulmasına dikkat edin. Kuruma sonrasında kalan çimento filmini temiz su ile yıkayın. Derz doldurma işleminden sonra yakl. 12 saat mekanik yüke (üzerinde yürüme) karşı .koruyun. İş aletini kullandıktan hemen sonra tamamen su ile temizleyin

### Kusursuz bir sistem için

AKKIT ürünleri

### Önemli bilgiler

Zemin ile ilgili normları, yönetmelikleri ve broşürleri dikkate alın! +5°C altındaki sıcaklıklarda uygulamayın. Yüksek hava nemi ve düşük sıcaklıklar sertleşmeyi ve kurumayı geciktirir, yüksek sıcaklıklar hızlandırır! Yabancı malzeme eklemeyin!

### İş koruması:

Bileşim, kullanım, temizlik, ilgili tedbir ve tasfiye işlemi ile ilgili ürüne özgü bilgiler güvenlik veri sayfasından öğrenilebilir